

Producteur : Carrières de la Montagne Noire
Granulats : Gravillon 16/22,4
Péetrographie : Calcaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées pour lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

16

22,4

Norme NF P18-545 Article10 - EN12620+A1


Code A

	d/2		d	D	1,4 D	2 D	MB	W	f	LA	FI	WA ₂₄	ImP	S
	0,063	8,00	16,0	22,0	31,5	44,0								
Etendue e			15	15										
V.S.S. + U		6	20	100					2,6	33	34	18		0,5
L.s.			20	99										
V.S.S.		5	20	99					1,5	30	30	15	0,1	0,4
Xt			13	92										
V.S.I.			5	84	98	100								
L.i.			0	80										
V.S.I. - U			0	77	97									

Partie informative

Résultats de production

	du 30/05/16 au 04/10/16													
	0,063	8,00	16,0	22,0	31,5	44,0	MB	W	f	LA	FI	WA ₂₄	ImP	S
Maximum	2	4	29	100	100	100		1,2	1,2		5,01			
Xf + 1,25 x sf	2	4	30	99	100	100		1,2	1,2		4,53			
Moyenne Xf	1	2	27	99	100	100		1,2	0,8	22,0	4,12	0,3%		
Xf - 1,25 x sf	0	0	25	98	100	100		1,2	0,4		3,70			
Minimum	0	1	24	98	100	100		1,2	0,3		3,22			
Ecart-type (sf)	0,67	1,33	2,00	0,44	0,00	0,00		0,00	0,3		0,33			
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3		3	3		2			



Données complémentaires

Masse volumique réelle
2,80 Mg/m³